

ESICEM FIB1400



COMPOSIZIONE:

inerti calcarei + cemento + calce idrata + fibre +
additivi specifici

GRANULOMETRIA: 0/1,4 mm

ACQUA DI IMPASTO: 21-23%

CONSUMO: 14 kg/m² per cm di spessore

TEMPO DI PRESA INIZIALE: 3 ore circa

RESISTENZA A COMPRESSIONE: 3,0 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE: 1,5 N/mm²

PERMEABILITÀ AL VAPORE: $\mu >15$

CONFEZIONE:

sacchi carta Kg. 25

n° 56 sacchi su pallet con cappuccio

SPESORE MINIMO APPLICABILE:

10 mm.



ESINCALCE

SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE:

ESICEM FIB1400 è un prodotto a base cemento, calce, inerte calcareo selezionato, fibre ed additivi specifici per la formazione di intonaci interni ed esterni.

IMPIEGO E PREPARAZIONE:

Le superfici da trattare devono essere opportunamente predisposte e comunque prive di polveri, disarmani etc.. Su murature miste è indispensabile eseguire un idrolavaggio e preparare la superficie con un rinzaffo sabbia-cemento con aggiunta di un lattice. Giunti di elementi misti devono essere armati con una rete porta intonaco immersa a 2/3 dello spessore dell'intonaco. I sottofondi particolarmente assorbenti devono essere preventivamente bagnati. Applicare l'intonaco nello spessore compreso fra 1 e 2 cm per mano. Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio. Dopo almeno 4 ore, a prodotto indurito ovvero a fine fase plastica, rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

AVVERTENZE:

NON USARE CON CLIMI TROPPO CALDI O TROPPO FREDDI POSSIBILMENTE CON TEMPERATURE COMPRESSE TRA +5° C E + 30° C. NEL PERIODO ESTIVO SI CONSIGLIA DI BAGNARE IL SOTTOFONDO PRIMA DELLA MESSA IN OPERA. NON APPLICARE SU SUPPORTI GELATI O CON RISCHIO DI GELO NELLE 24 ORE SUCCESSIVE. NON RICOPRIRE IN ESTERNO CON RIVESTIMENTI PESANTI.

CONSERVAZIONE:

circa 12 mesi, vincolata alla conservazione integra dell'imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente esposti agli agenti atmosferici.



ESINCALCE srl Malte per edilizia

60040 Serra San Quirico (AN) - Via S. Elena, 9
Tel. 0731 811172 - Fax 07341 817504 - P. Iva 01416340428
www.esincalce.com - info@esincalce.com