

ESIRAS300

ESIRAS 300. RASANTE PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIA PER INTERNI ED ESTERNI



SACCO CARTA

LA TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
E' INDICATA NEL LATO DEL SACCO



CARATTERISTICHE:

ESIRAS 300 È UN RASANTE PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIA PER INTERNI ED ESTERNI COMPOSTO DA INERTE CALCREO, CEMENTO, CALCE IDRATA E ADDITIVI SPECIFICI CHE NE MIGLIORANO LA LAVORABILITÀ.

CONFEZIONI:

Sacco da kg 20

ASPETTO:

Polvere bianca o grigia

DURATA:

Garanzia di 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Prodotto conforme Reg.1907/2006 (Reach) Allegato XVII, punto 47

AVVERTENZE

Non usare con climi troppo caldi o troppo freddi possibilmente con temperature comprese tra +5 °c e + 25 °c al momento della messa in opera e per le successive 24 ore. bagnare il sottofondo prima della messa in opera.

Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive. le pitture devono essere applicate dopo indurimento completo (almeno 28 giorni).

ESIRAS 300

è disponibile nelle seguenti versioni:



BIANCO



GRIGIO

DATI TECNICI

	GRIGIO	BIANCO
Granulometria:	< 0,4 mm	< 0,4 mm
Massa volumetrica della polvere	1000 kg/m ³	900 kg/m ³
Massa volumetrica impastata	1900 kg/m ³	1700 kg/m ³
Massa volumetrica indurito	1550 kg/m ³	1300 kg/m ³
Massa volumetrica indurito dry	1450 kg/m ³	1150 kg/m ³
Assorbimento d'acqua	< 0,4 kg/(m ² .min ^{0,5})	< 0,4 kg/(m ² .min ^{0,5})
Permeabilità al vapore	5/20	5/20
Conducibilità termica (v.t. P=50%)	0,47/W/mK	0,47/W/mK
Acqua di impasto:	34%	43%
Classe norma UNI EN 998/1	GP-CS IV-W1	GP-CS II-W1
Tempo di presa iniziale:	4 ore circa	4 ore circa
Resistenza a compressione a 28 gg:	> 10 N/mm ²	> 2,0N/mm ²
Resistenza a flessione:	> 3 N/mm ²	> 0,7N/mm ²
Resistenza a fuoco:	euroclasse A1	euroclasse A1
Spessore applicabile:	da 1 a 3 mm	da 1 a 3 mm
Consumo teorico per 1 mm di spessore	1,4 Kg/m ²	1,2 Kg/m ²

IMPIEGO E PREPARAZIONE

Le superfici da trattare dovranno essere opportunamente predisposte e comunque prive di polveri, disarmanti etc .. Nel caso di pareti e soffitti particolarmente assorbenti o secchi e di clima caldo, occorre bagnare abbondantemente i medesimi subito prima dell'applicazione del rasante. Impastare ESIRAS 300, aggiungendo dell'acqua pulita, con un impastatore a frusta a basso numero di giri.

Evitare l'applicazione su superfici esterne sottoposte a forte azione solare durante le prime 24 ore, poiché una rapida sottrazione dell'acqua d'impasto ne comprometterebbe le caratteristiche. L'applicazione si effettua con cazzuola americana a due mani, caricando due volte lo strato di sottofondo, fino ad ottenere una superficie di spessore uniforme compresa tra 1 e 3 mm. Ad asciugamento uniforme (comunque entro 4 ore), umidificare la superficie con spruzzi d'acqua e fratazzare fino ad ottenere un aspetto estetico tipo civile finissimo.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO IL RISULTATO DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE. ESINCALCE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DI TALI INFORMAZIONI E SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I DATI SENZA PREAVVISO.