

# ESIRAS G5

ESIRAS G5. RASANTE PER INTERNI



SACCO CARTA

LA TIPOLOGIA DEL PRODOTTO  
E' INDICATA NEL LATO DEL SACCO



## CARATTERISTICHE

IL RASANTE PER INTERNI ESIRAS G5 È UNA MISCELA DI GESSO EMIDRATO, CALCE IDRATA, INERTI CALCARI SELEZIONATI, RESINE E ADDITIVI SPECIFICI.

## AVVERTENZE

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo, a temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione.

Prima di carteggiare la parete si consiglia di far asciugare completamente il prodotto. Dopo l'applicazione i locali devono essere areati per permettere la corretta asciugatura.

## CONFEZIONI:

Sacco da kg 25

## ASPETTO:

Polvere bianca

**DURATA:** Garanzia di 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Prodotto conforme Reg.1907/2006 (Reach) Allegato XVII, punto 47

## DATI TECNICI

Residuo a 100 µm.:	% < 0.5
Rapporto acqua / gesso:	100/180
Tempo di inizio presa:	min 90 - 100
Resistenza a compressione:	3,0 N/mm <sup>2</sup> circa
Resistenza a flessione:	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Resa teorica (spess. 1 mm):	Kg/m <sup>2</sup> 1
Reazione al fuoco:	Classe A1
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:	µ=10
pH:	12 (reazione basica)
Modulo elastico:	2.000 N/mm <sup>2</sup>

Questi dati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio su malta indurita, potrebbero quindi subire modificazioni in funzione della messa in opera

## PREPARAZIONE DELLA PARETE


Rimuovere dalla parete precedenti finiture o intonaci non perfettamente aderenti. Pulire la parete rimuovendo polvere e tracce di sporco con una spugna umida.

## PREPARAZIONE

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/180. Lasciare riposare per circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare manualmente con una piccola cazzuola o con un miscelatore elettrico a basso numero di giri. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 100 - 120 minuti (con una temperatura di 20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate

## UTILIZZO

Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga "americana", avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli e asperità della parete. Il prodotto è applicabile da uno spessore minimo di 1mm ad un massimo di 4mm per ogni applicazione. Per l'applicazione della seconda mano attendere dai 30 ai 60 minuti (dipende dallo spessore della prima mano e dalla temperatura e umidità ambientale).

	<b>EN 13279-1</b> Intonaco a gesso per scopi speciali: prodotto per finitura, per uso interno Tipo B3/20/2
---	---

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO IL RISULTATO DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE. ESINCALCE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DI TALI INFORMAZIONI E SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I DATI SENZA PREAVVISO.