

- **SABBIA 0/3**
- **SABBIA 0/8**
- **GRANIGLIA 4/8**
- **MISTO TONDO 10**



#### CONFEZIONE

Sacco kg. 25  
n. 60 sacchi/banc

#### CARATTERISTICHE

Il materiale in sacchi su pialali facilita il trasporto e lo stoccaggio anche in situazioni critiche come all'interno di condomini. Le miscele effettuate con materiale in sacco garantiscono un risultato finale costante.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA MINIMA	GRANULOMETRIA MASSIMA
PF10SABB03KG25	SABBIA 0/3	mm 0	mm 3
PF10SABB08KG25	SABBIA 0/8	mm 0	mm 8
PF10GRAN4/8KG25	GRANIGLIA 4/8	mm 4	mm 8
PF10MISTO10KG25	MISTO TONDO 10	mm 8	mm 14

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UTILIZZO
PF10SABB03	SABBIA 0/3	Per intonaci o muratura
PF10SABB08	SABBIA 0/8	Per la formazione di massetti
PF10GRANIGLI4/8	GRANIGLIA 4/8	Come inerte per malte tecniche, per depolverizzazione strade combinata con emulsione bituminosa (BITUMFAST), per giardinaggio
PF10MISTOTOND10	MISTO TONDO 10	Per produzione di betoncini, per protezione guaine bituminose su solai di copertura

**SABBIA 0/3** è una sabbia calcarea, esclusivamente macinata, di granulometria fino a 3 millimetri ideale per la preparazione di malte da muratura o da intonaco. Si consiglia indicativamente la seguente formulazione:

Prodotto da realizzare	Sabbia 0/3	Cemento	Calce idrata
<i>Malta da muratura</i>	1 sacco Kg. 25	Cemento 42.5 Kg. 4,16	Kg. 0,60
	6 sacchi Kg. 25	1 sacco Cemento 42.5 da Kg. 25	Kg. 3,60
<i>Intonaco</i>	1 sacco Kg. 25	Cemento 42.5 Kg. 3,50	Kg. 1,20
	7 sacchi Kg. 25	1 sacco Cemento 42.5 da Kg. 25	Kg. 8,40



**SABBIA 0/8** è una sabbia calcarea lavata di granulometria fino a 8 millimetri ideale per la preparazione di massetti per pavimentazione. Si consiglia indicativamente la seguente formulazione:

Prodotto da realizzare	Sabbia 0/3	Cemento
Massetto per pavimentazione	1 sacco Kg. 25	Cemento 42.5 Kg. 3,50/4,00
	6/7 sacchi Kg. 25	1 sacco Cemento 42.5 da Kg. 25

Per l'utilizzo su massetti a basso spessore o con riscaldamento a pavimento si consiglia l'utilizzo di ESICAL THERMOFLUID



**GRANIGLIA 4/8** è una graniglia (senza parte fine) di inerte calcareo macinato di granulometria da 4 mm a 8 mm ideale per la preparazione di malte altamente tecniche, per la depolverizzazione di strade, o per la realizzazione di strade bianche. Si consiglia indicativamente la seguente formulazione:

Prodotto da realizzare	Graniglia	Altro componente
Malte tecniche	Seguire scheda tecnica del componente legante	
Stabilizzazione	4/5 sacchi graniglia 4/8 Kg. 25	1 secchio ESIBIT BITUMFAST da Kg.16 spruzzato a più mani

Posare in opera: una mano di BITUMFAST, deporre un letto di GRANIGLIA 4/8, spruzzare una mano di BITUMFAST. Se necessario ripetere per più strati.



**MISTO TONDO 10** è una graniglia (senza parte fine) di inerte calcareo lavato di granulometria da 8 mm a 14 mm di forma rotondeggiante ideale per la preparazione di betoncini o per strati di protezione guaine bituminose su solai di copertura. Si consiglia indicativamente la seguente formulazione:

Prodotto da realizzare	Sabbia 0/3	Cemento
Massetto per pavimentazione	1 sacco Kg. 25	Cemento 42.5 Kg. 3,50/4,00
	6/7 sacchi Kg. 25	1 sacco Cemento 42.5 da Kg. 25

