

ESICEM

ESICEM MACRODEO RASANTE



SACCO CARTA

LA TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
E' INDICATA NEL LATO DEL SACCO

RASANTE PREMISCELATO RESISTENTE AI SOLFATI
PER LA FINITURA DI INTONACI DEUMIDIFICANTI
COME ESICEM MACRODEO INTONACO.



CARATTERISTICHE:

ESICEM MACRODEO RASANTE è un premiscelato a base di leganti idraulici, inerti calcarei selezionati, speciali additivi e aggregati che consentono di ottenere una finitura protettiva di pregevole effetto estetico, idrorepellente, traspirante e di facile applicazione.

CAMPI D'IMPIEGO:

ESICEM MACRODEO RASANTE può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno soprattutto come finitura per ESICEM MACRODEO INTONACO; insieme i prodotti costituiscono un ottimo sistema, completo ed efficace, per il risanamento delle murature ammalorate dall'umidità.

VANTAGGI:



Durabilità del prodotto anche in presenza di umidità grazie al contenimento delle efflorescenze saline, elevata permeabilità al vapore che contribuisce alla funzione di deumidificante dell'intonaco sottostante; elevata adesione al supporto;

ATTENZIONE:

non utilizzare per spessori superiori a 5mm; nel caso di supporto indurito, irruvidirlo leggermente e bagnare evitando acqua di ristagno in superficie.

TEMPO DI STOCCAGGIO:

il prodotto va conservato a temperature comprese tra 5°C e 35°C. in ambiente asciutto e riparato. In queste condizioni il prodotto conserva le sue caratteristiche in imballo originale integro per 12 mesi.



CONFEZIONE

Sacco kg. 20
n. 32 sacchi/pallet con cappuccio
Bancale tipo EUR o EPAL
addebitato e accreditato

DATI TECNICI

Granulometria massima:	< 0,60 mm
Massa volumica del prodotto indurito:	1,45 kg/lt
Reazione al fuoco (classe):	A1
Resistenza media a compressione:	28 gg > 2,0 N/mm ²
Adesione (N/mm ²):	0,2 - FP:B
Assorbimento d'acqua (kg/m ²):	W0
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:	$\mu < 12$
Durabilità:	NPD
Acqua d'impasto:	26-28%
Temperatura d'applicazione:	da +5 a + 35
Tempo d'applicazione:	entro 30 minuti dall'impasto a 20°C - inizio presa 1 ora - fine presa entro 2 ore a 40°C - inizio presa 30 min - fine presa entro 60 min
Colore:	Bianco

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Nel caso di supporto già completamente indurito, irruvidirlo leggermente e bagnare evitando di applicare il prodotto in presenza di acqua di ristagno superficiale.

Nel caso di supporto fresco attendere minimo la fase di presa iniziale dell'intonaco.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

ESICEM MACRODEO RASANTE va miscelato con acqua, in dosaggio di circa 4,5/5,5 litri sacco, con betoniera ad asse verticale o trapano a basso numero di giri dotato di frusta mescolatrice.

Miscolare il prodotto per circa 5 minuti.

Lasciare riposare per altri 5 minuti circa.

Rimescolare per altri 2-3 minuti.

POSA IN OPERA

Applicare ESICEM MACRODEO RASANTE a mano o a spruzzo per uno spessore massimo di 5 mm. La finitura può essere eseguita a frattazzo, a spatola o a spugna.

Proteggere dall'acqua piovana diretta, da forte ventilazione e da irraggiamento solare diretto. Evitare la rapida essiccazione del prodotto. Si consiglia l'utilizzo successivo di pitture traspiranti (permeabili al vapore) come ad esempio pitture ai silicati.